



## Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

**Výrobek** Jednosložkový plnicí, nesrážlivý, velmi lehký tmel na bázi disperze s dobrou přilnavostí k porézním materiálům, po vyžrání odolný mrazu, na kovy nepůsobí korozivně. Vytvrzuje odpařením vody. Přetíratelný již od 20 minut po aplikaci.

**Vlastnosti**

- Bez obsahu rozpouštědel
- Přetíratelný již po 20 minutách
- Velmi lehký, okamžitě použitelný, rychleschnoucí
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný
- Vysoká přilnavost na sádkarton, omítky, dřevo, beton, cihelné zdivo, apod.
- Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry

**Použití**

- Pro interiérové práce - stěrkování spár v sádkartonových konstrukcích
- Lokální opravy trhlin, otvorů a spár v betonu, zdivu, omítkách a sádkartonu
- Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádkartonu, dřevu a betonu
- Tmelení spár, opravy hran a poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost

**Balení** Kartuše 280 ml  
Kartuše 310 ml

**Barva** Bílá

### Technické údaje

|                             |        |                  |                                |
|-----------------------------|--------|------------------|--------------------------------|
| Základ                      | -      | emulze           |                                |
| Konzistence                 | -      | tixotropní pasta |                                |
| Hustota                     | g/ml   | 0,57             |                                |
| Sušina, podíl pevných látek | %      | neuveden         |                                |
| Tepelná odolnost            | °C     | +75              | po vytvrzení                   |
| Tepelná odolnost            | °C     | +5               | při přepravě nesmí zmrznout    |
| Aplikační teplota           | °C     | +5 / +30         |                                |
| Otevřený čas                | min.   | ≈ 25             |                                |
| Přetíratelný                | min.   | ≈ 20             | po aplikaci                    |
| Doba vytvrzení              | hod    | ≈ 6 / 2,5mm      | při 20°C / 65% rel. vlhk.      |
| Skladovatelnost             | měsíce | 12               | při teplotách od +5°C do +25°C |

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro stavební spáry s požadavkem na vyrovnávání dilatací, místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
**Ošetření (příprava) podkladu** Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 v poměru 1 díl penetračního nátěru a 1 díl vody.

**Pokyny** Tmel po aplikaci z kartuše roztírat špachtlí nebo plastovou či nerezovou stěrkou. Po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.

**Upozornění** Nelze použít pro aplikace v exteriéru.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

**Čištění** Materiál: ihned vodou  
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 03.13».

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 29.03.2013 Vyhотовeno dne: 31.08.2004

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100